

ENDUIT MULTIFONCTIONS

Fiche technique n°167 - version juin 2017



Enduit multi-usages en poudre

Intérieur

DESTINATION

Enduit colle en poudre pour l'assemblage et le collage de carreaux de plâtre, le collage en doublage de plaques de plâtre avec ou sans isolant, le collage des bandes à joints sur plaques de plâtre à bords amincis, le rebouchage de trous, de saignées et l'enduisage en charge.

PROPRIETES

- Facilité d'application
- bonne blancheur
- multifonctions
- recouvrable par tous types d'enduits, de peintures et de revêtements muraux

CARACTERISTIQUES

Consommation :	2 à 3 kg/m ² en collage 1,1 kg/m ² /mm en égalisage
Délai de recouvrement :	après séchage complet (24 à 48h)
Classification AFNOR (NF T 36-005) : Classification AFNOR (EN 16-566) :	NF T 36.005 Famille III - Classe 3 G ₃ S ₁ V ₀ W ₀ A ₀ C ₀ R ₀
Composition : Taux de gachage :	liant cellulosique et produits de carrières 42% d'eau soit 0,42L d'eau pour 1 kg de poudre
Temps d'utilisation :	2 heures à 20°C
Epaisseur d'application :	sans limite en rebouchage jusqu'à 5mm en égalisage
Adhérence enduit/support (EN 16-566)	> 0,5 Mpa
Conditionnement :	sacs de 5, 15 et 25 kg
Conservation :	12 mois en emballage hermétique d'origine à l'abri de l'humidité

ENDUIT MULTIFONCTIONS

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59/1

Température de l'air ambiant : > 8°C (intérieur)

Humidité du fond : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : < 65% (intérieur)

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

SUPPORTS	ENDUIT	FINITION
Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, anciens fonds peints, ciment, béton, béton cellulaire, parpaings, briques, pierres	ENDUIT DE REBOUCHAGE INTERIEUR	Tous types d'enduits et de peintures

Matériel d'application :

- au couteau à reboucher
- à la lame à enduire

Nettoyage des outils : eau



RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés, ni à l'extérieur

Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés

Ne pas appliquer sur des fonds humides

Ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur

Fiche DPO n° ONIP - Multifonctions - 2017-v1

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001/2008

