



# OPACRYL VELOURS SILOXANE

Fiche technique n°108 - version sept 2011



**Peinture de finition veloutée à base de  
résine acrylique renforcée au siloxane en  
phase aqueuse**

**Intérieur**

## DESTINATION

Peinture de finition pour la protection et la décoration des murs et plafonds.  
Pour travaux neufs et rénovation de finition courante (type B).

## PROPRIETES

- Aspect velouté pommelé
- Bon pouvoir opacifiant
- Faible d'odeur
- Facilité d'application

## CARACTERISTIQUES

<b>Rendement superficiel théorique :</b>	10 m <sup>2</sup> /L
<b>Séchage (20°C et 65% humidité relative) :</b>	Sec au toucher : 2 heures Délai de recouvrement : 24 heures
<b>Brillant spéculaire :</b>	2 - 5% sous 60°
<b>Liant :</b>	résines acryliques
<b>Classification AFNOR (NF T 36-005) :</b>	NF T 36.005 Famille I - Classe 7b2
<b>Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) :</b>	Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/a) : 30g/l (2010) Ce produit contient au maximum 15 g/l COV
<b>Aspect du film :</b>	velours satin
<b>Aspect en pot :</b>	onctueux
<b>Masse volumique à 20°C :</b>	1,54 g/cm <sup>3</sup> +/- 0,05
<b>Extrait sec en poids :</b>	65 % +/- 2%
<b>Extrait sec volumétrique :</b>	47 % +/- 2%
<b>Résistance à l'abrasion humide (NF EN 13300) :</b>	en cours
<b>Certification NF Environnement</b>	en cours
<b>Conditionnement :</b>	Blanc (1L, 4 L et 15 L)
<b>Teintes :</b>	+ de 1200 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc
<b>Conservation :</b>	24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel



# OPACRYL VELOURS SILOXANE

## MISE EN ŒUVRE

### Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201), en respectant les règles de l'art.

Température de l'air ambiant : > 8°C (intérieur)

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : < 65% (intérieur)

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Décontamination éventuelle du support avec **ONIP MOUSSE** ou **FONGIVORE**.

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Fonds neufs (plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées)	OPACRYL IMPRIM (1 couche) ou IMPRESSION STAR (1 couche)	OPACRYL VELOURS SILOXANE (2 couches)
Supports revêtus par des anciennes peintures		
Supports alcalins à base de liant hydraulique	OPACRYL IMPRIM (1 couche)	

Se reporter aux fiches techniques des impressions correspondantes

### Matériel d'application :

- à la brosse acrylique
- au rouleau poils moyens 10 à 14 mm Microfibres tissés (type Microstar 10 à 14 – Rotaplast)
- au pistolet sans air (buse 0,013" à 0,017") type Airlessco avec dilution 3 à 5% d'eau



Nettoyage des outils : eau



## HYGIENE ET SECURITE

Ce produit n'est pas classé dangereux

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>.

Sécurité en cas d'incendie : classement conventionnel de réaction au feu du revêtement M1 sur support M0.

**Nota :** La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

### PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau -  
94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email : administratif@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001/2008

