

Норма AFNOR : NF T 36.005 Семейство I - Класс 7b2

BRILLACRYL SATINE – краска акриловая полуматовая, особо рекомендована для отделки больничных корпусов, лестничных площадок, кухонь и столовых, мастерских, заводов и коммерческих площадей.

Основные рабочие характеристики :

- Легкость нанесения
- Слабовыраженный запах
- Высокая степень укрывистости
- Нечувствительность к щелочным основам



- Сертифицирована NF Environnement (лицензия n° 27/22)
- Идеально сочетается с стеклополотном **TOIL'ONIP EVOLUTION**
- Моющаяся
- Пожарная классификация M1 для системы **TOIL'ONIP** (PV 5598-93)

Технические характеристики

Состав : <ul style="list-style-type: none"> • Вяжущий материал : стиролакриловая дисперсия • Твердые составляющие : титановая окись и минеральные добавки Объемная масса при 20°C : 1,44 г/см ³ +/- 0,05 Вес сухого остатка : 63 +/- 2% Объем сухого остатка : 44% +/- 2%	Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) : <ul style="list-style-type: none"> • На отлип : 6 часов • Возможность нанесения следующего слоя : 24 часа Поверхностный теоретический расход : 11 м ² /л Внешний вид (в банке) : структурированная Вид лакокрасочного покрытия : полуматовая Степень блеска: 15-20% при 60°
---	--

Назначение:

BRILLACRYL SATINE – краска акриловая неомыливающаяся для внутренних и внешних работ , позволяет получить результат высокого качества.

Подготовительные работы:

Поверхность должна быть сухой и чистой, подготовленной в соответствии с действующими нормами. Удалить хлопья старой краски и другие поверхностные загрязнения. Очистить основу с помощью соответствующих механических и/или химических средств для получения чистой и сухой поверхности. Для удаления плесени и грибов можно использовать **l'ONIP MOUSSE** или **FONGIVORE**.

В некоторых случаях поверхность следует обработать соответствующим средством:

- Рыхлые основы: предварительно загрунтовать **ONIPRIM** или **DURFIX'ONIP**
- Основы пористые или со слоем старой мучнистой краски: **ONIPRIM** или **PRIMONIP HYDRO G** (внутренние работы)
- Черные металлы: загрунтовать **ROSTOSAM**
- Цветные металлы: загрунтовать **OLPRIMALO**
- Дерево (чистое и сухое): обработать **MICRONIP SB**
- Маловпитывающие поверхности: краску можно разбавить водой (максимум 5%)

Рекомендации по применению:

Не наносить на влажные, жирные, подвергающиеся конденсации , мерзлые или зараженные микроорганизмами поверхности.

	Внешние работы	Внутренние работы
Температура комнатного воздуха	минимум + 5°C	> 8°C
Температура поверхности, готовой к окраске	минимум +5°C \ максимум +35°C	
Влажность поверхности, готовой к окраске	< 5%	< 5%
Относительная влажность воздуха	< 80%	< 65%

BRILLACRYL SATINE наносится в 2 слоя при помощи:

- кисть для акриловых красок (тип Silkor Aqua)
- валик с коротким ворсом 10 мм, микрофибра тканая (тип Microstar 10 – Rotaplast)
- пневматический распылитель (наконечник 0,018" - 0,021") тип Airlessco: можно разбавить водой (максимум 5% от объема)
- Очистка инструментов: вода

Упаковка : Белый цвет (4 л - 15 л) –Базы PO2, PO3 et POY (1л – 4л - 15 л)

Цвета :

- Белый (основной) + de 2000 цветов при колорировании системой ONIP.



Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке): 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур.

Безопасность (директива 2008/58/CE – 30-ая версия) :

Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте <http://www.onip.com>.

Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к применению(Директива 2004/42/CE):30г/л

Обновление : Август 2009

Примечание: Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в данном документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимися в силе. В связи с постоянным совершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email administratif@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001/2000