

Краска акриловая матовая гладкая

Норма AFNOR : NF T 36.005 Семейство I – Класс 7b2

LABEL'ONIP MAT – первая краска для стен и потолков сертифицированная Ecolabel Européen.

LABEL'ONIP MAT – краска нового поколения, соединившая в себе гладкость и прочность красок на основе глифталевых смол и отсутствие запаха акриловых.

Основные рабочие характеристики :

- Легкость нанесения
- Слабовыраженный запах
- Хорошая кроющая способность и непрозрачность
- Высокая прочность



- Сертифицирована Ecolabel Européen (лицензия n° 05/04)
- Совместимость со старыми глифталевыми покрытиями
- Нечувствительность к щелочным основам
- Быстрое высыхание

Технические характеристики

Состав :

- Вяжущий материал : акриловая эмульсия модифицированная
 - Твердые составляющие : титановая окись и минеральные добавки
- Объемная масса при 20°C : 1,52 г/см³ +/- 0,05
Вес сухого остатка : 66% +/- 2%
Объем сухого остатка : 42% +/- 2%

Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) :

- На отлип : 1 час
- Возможность нанесения следующего слоя : 12 часов

Поверхностный теоретический расход : 9 - 10 м²/л

Внешний вид (в банке) : густая

Вид лакокрасочного покрытия : матовая гладкая

Степень блеска: <4% при 85°

Назначение :

LABEL'ONIP MAT – используется для окраски всех традиционных поверхностей жилых помещений как в ремонтных так и в отделочных работах для получения результата высокого качества.

Подготовительные работы:

Поверхность должна быть сухой и чистой, подготовленной в соответствии с действующими нормами. Удалить хлопья старой краски и другие поверхностные загрязнения. Очистить основу с помощью соответствующих механических и/или химических средств для получения чистой и сухой поверхности. Для удаления плесени и грибов можно использовать **L'ONIP MOUSSE** или **FONGIVORE**.

В некоторых случаях перед окраской **LABEL'ONIP MAT** окрашиваемую поверхность следует предварительно обработать:

- если поверхность пористая или покрытая старым слоем краски : обработать **ONIPRIM** разведенным в 10-15% Уайт-спирита
- если поверхность рыхлая, сыпучая: загрунтовать **ONIPRIM** разведенным в 20% Уайт-Спирита или обработать **DURFIX'ONIP**
- черные металлы: обработать **ROSTOSAM** разбавленным в 5% Уайт-Спирита
- цветные металлы: обработать **OLPRIMALO**

Новые поверхности такие как гипс, гипсовые плиты, гипсокартон необходимо предварительно загрунтовать с помощью

LABEL'ONIP IMPRESSION для получения результата наилучшего качества.

Рекомендации по применению :

Не наносить на влажные, жирные, подвергающиеся конденсации или зараженные микроорганизмами поверхности.

Старые покрытия должны быть отшлифованы.

- Температура комнатного воздуха : > 8°C
- Влажность поверхности, готовой к окраске: < 5%
- Относительная влажность воздуха: < 65%

LABEL'ONIP MAT наносится в 1 слой (2 слоя в отдельных случаях) при помощи:

- кисть для акриловых красок (тип Silkor Aqua)
- валик с коротким ворсом 5 мм, микрофибра тканая (тип Lackstar – Rotaplast) для гладкого эффекта.
- валик с коротким ворсом 10 мм, микрофибра тканая (тип Microstar 10 – Rotaplast) для получения эффекта «легкие разводы».
- пневматический распылитель (наконечник 0,017" - 0,021") тип Airlessco, можно разбавить водой (до 5% от объема), при этом поверхность должна быть загрунтована **LABEL'ONIP IMPRESSION**.
- Очистка инструментов: вода

Упаковка: Белая (1 л - 4 л - 15 л) – Базы PO2, PO3 и POY (1л - 4л)

Цвета :

- Белый (основной) + de 2000 цветов при колорировании системой ONIP.



Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке): 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур.

Безопасность (директива 2008/58/CE – 30-ая версия) :

Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте <http://www.onip.com>.

Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к применению (Директива 2004/42/CE) : 15г/л.

Обновление : 08-2009

Примечание: Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в данном документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимися в силе. В связи с постоянным совершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email administratif@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001/2000