

## Краска-грунтовка акриловая матовая гладкая

**Норма AFNOR :** NF T 36.005 Семейство I - Класс 7b2

**L'EAUNIP MAT** – выполняет 2 функции:

- используется в качестве грунтовки под краски **L'EAUNIP BRILLANT** и **L'EAUNIP SATIN VELOURS** или под другие краски на водной основе.
- как краска матовая гладкая наносимая в 2 слоя

**Основные рабочие характеристики :**

- Легкость нанесения
- Слабовыраженный запах
- Высокая степень укрывистости
- Микропористая



- Сертифицирована NF Environnement (лицензия n° 27/16)
- Совместимость со старыми глифталевыми покрытиями
- Нечувствительность к щелочным основаниям
- Быстрое высыхание

### Технические характеристики

**Состав :**

- Вяжущий материал : дисперсия акриловая модифицированная
- Твердые составляющие : титановая окись и минеральные добавки

Объемная масса при 20°C : 1,48 г/см<sup>3</sup> +/- 0,05

Вес сухого остатка : 64% +/- 2%

Объем сухого остатка : 42% +/- 2%

**Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) :**

- На отлип : 2 часа
- Возможность нанесения следующего слоя : 12 часов

Поверхностный теоретический расход : 13 м<sup>2</sup>/л

Внешний вид (в банке) : густая

Вид лакокрасочного покрытия : матовая гладкая

Степень блеска: <4% при 85°

**Назначение:**

**L'EAUNIP MAT** – используется как грунтовка под краски **L'EAUNIP BRILLANT** и **L'EAUNIP SATIN VELOURS** или под другие краски на водной основе и как краска, наносимая в 2 слоя, на все традиционные основы жилых помещений для высококачественной окраски.

**Подготовительные работы:**

Поверхность должна быть сухой и чистой, подготовленной в соответствии с действующими нормами. Удалить хлопья старой краски и другие поверхностные загрязнения. Очистить основу с помощью соответствующих механических и/или химических средств для получения чистой и сухой поверхности. Для удаления плесени и грибов можно использовать **L'ONIP MOUSSE** или **FONGIVORE**.

В некоторых случаях перед окраской поверхность следует обработать соответствующими средствами:

- Рыхлые основы: предварительно загрунтовать **ONIPRIM** или **DURFIX'ONIP**
- Основы пористые или со слоем старой мучнистой краски: **ONIPRIM** или **PRIMONIP HYDRO G** (внутренние работы)
- Черные металлы: загрунтовать **ROSTOSAM**
- Цветные металлы: загрунтовать **OLPRIMALO**

**Рекомендации по применению:**

Не наносить на влажные, жирные, подвергающиеся конденсации, мерзлые или зараженные микроорганизмами поверхности.

	Внешние работы	Внутренние работы
Температура комнатного воздуха	минимум + 5°C	> 8°C
Температура поверхности, готовой к окраске	минимум +5°C \ максимум +35°C	
Влажность поверхности, готовой к окраске	< 5%	< 5%
Относительная влажность воздуха	< 80%	< 65%

**L'EAUNIP MAT** наносится в 1 слой в качестве грунтовки и в 2 слоя в качестве краски при помощи:

- кисть для акриловых красок (тип Silkor Aqua) для гладкого эффекта: разбавить водой (2% от объема)
- валик с коротким ворсом 10 мм, микрофибра тканая (тип Microstar 10 – Rotaplast): не разбавлять водой
- пневматический распылитель (наконечник 0,017" - 0,021") тип Airlessco: разбавить водой (до 3-5% от объема)
- Очистка инструментов: вода

**Упаковка :** 4 л - 15 л

**Цвета :**

- Белый (основной) + de 1200 цветов при колорировании системой ONIP.



**Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке):** 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур.

**Безопасность (директива 2008/58/CE – 30-ая версия) :**

Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте <http://www.onip.com>.

Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к применению (Директива 2004/42/CE): 75г/л

**Обновление : Август 2009**

**Примечание:** Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в данном документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимися в силе. В связи с постоянным совершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным.

### PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email [administratif@onip.com](mailto:administratif@onip.com)

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email [labo@onip.com](mailto:labo@onip.com)

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

**Sites de production certifiés ISO 9001/2000**