

**Норма AFNOR :** NF T 36.005 Семейство I - Класс 7b2

**L'EAUNIP SATIN VELOURS** – краска акриловая на водной основе бархатисто- матовая гладкая для окрашивания дерева.

### Основные рабочие характеристики :

- Легкость нанесения как кистью так и валиком
- Быстрое высыхание, слабовыраженный запах
- Глубокая белизна и высокая степень укрывистости
- Микропористая по дереву, загрунтованному или обработанному **L'EAUNIP MAT**



- Сертифицирована NF Environnement (лицензия n° 27/17)
- Исключительная прочность и химическая инертность лакокрасочного покрытия
- Устойчивость по отношению к классическим моющим средствам
- Атласно- бархатистый гладкий аспект

### Технические характеристики

#### Состав :

- Вяжущий материал : дисперсия акриловая модифицированная
- Твердые составляющие : титановая окись и минеральные добавки

Объемная масса при 20°C : 1,31 г/см<sup>3</sup> +/- 0,05

Вес сухого остатка : 59 +/- 2%

Объем сухого остатка : 45% +/- 2%

Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) :

- На отлип : 1,5 часа
- Возможность нанесения следующего слоя : 8 часов

Поверхностный теоретический расход : 10-12 м<sup>2</sup>/л

Внешний вид (в банке) : жидкая

Вид лакокрасочного покрытия : атласно-бархатистый гладкий

Степень блеска: 15-20% при 60°

### Назначение:

**L'EAUNIP SATIN VELOURS** – разработана для окрашивания дерева как во внутренних так и во внешних работах, предварительно загрунтованного с помощью **L'EAUNIP MAT** (можно разбавить водой: 3% от объема).

### Подготовительные работы:

Поверхность должна быть сухой и чистой, подготовленной в соответствии с действующими нормами. Удалить хлопья старой краски и другие поверхностные загрязнения. Очистить основу с помощью соответствующих механических и/или химических средств для получения чистой и сухой поверхности. Для удаления плесени и грибов можно использовать **L'ONIP MOUSSE** или **FONGIVORE**.

### Рекомендации по применению:

Не наносить на влажные, жирные, подвергающиеся конденсации, мерзлые или зараженные микроорганизмами поверхности.

	Внешние работы	Внутренние работы
Температура комнатного воздуха	минимум + 5°C	> 8°C
Температура поверхности, готовой к окраске	минимум +5°C \ максимум +35°C	
Влажность поверхности, готовой к окраске	< 5%	< 5%
Относительная влажность воздуха	< 80%	< 65%

**L'EAUNIP SATIN VELOURS** наносится в 2 слоя при помощи:

- кисть для акриловых красок (тип Silkor Aqua)
- валик с коротким ворсом 10 мм, микрофибра тканая (тип Microstar 10 – Rotaplast), для первого слоя можно разбавить водой (5% от объема)
- пневматический распылитель (наконечник 0,017" - 0,019") тип Airlessco: разбавить водой (до 3-5% от объема)
- Очистка инструментов: вода

**Упаковка :** Белый цвет (4 л - 15 л) –Базы PO2, PO3 et POY (1L - 4L)

### Цвета :

Белый (основной) + de 2000 цветов при колорировании системой ONIP (с помощью основ PO2, PO3 et POY).



**Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке):** 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур.

### Безопасность (директива 2008/58/CE – 30-ая версия) :

Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте <http://www.onip.com>.

Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к применению (Директива 2004/42/CE): 75 г/л

**Обновление : Август 2009**

**Примечание:** Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в данном документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимися в силе. В связи с постоянным совершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным.

## PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email [administratif@onip.com](mailto:administratif@onip.com)

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email [labo@onip.com](mailto:labo@onip.com)

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

**Sites de production certifiés ISO 9001/2000**