

Норма AFNOR : NF T 36.005 Семейство I – Класс 7b2

OPACRYL MAT – краска акриловая матовая для стен и потолков

Основные рабочие характеристики :

- Легкость нанесения
- Эффект «разводами»
- Хорошая кроющая способность и непрозрачность



- Сертифицирована NF Environnement (лицензия n°27/01)
- Нечувствительность к щелочным основам
- Быстрое высыхание
- Неомыливающаяся

Технические характеристики

Состав :

- Вяжущий материал : стиролакриловая дисперсия
- Твердые составляющие : титановая окись и минеральные добавки

Объемная масса при 20°C : 1,56 г/см³ +/- 0,05

Вес сухого остатка : 62% +/- 2%

Объем сухого остатка : 40% +/- 2%

Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) :

- На отлип : 2 часа
- Возможность нанесения следующего слоя : 24 часа

Поверхностный теоретический расход : 9,5 м²/л

Внешний вид (в банке) : густая

Вид лакокрасочного покрытия : матовая разводами

Степень блеска: <2% при 85°

Назначение :

OPACRYL MAT – используется для окраски всех традиционных поверхностей жилых помещений (штукатурка цементная, гипсовые плиты, гипс, старый слой краски с достаточной степенью сцепления).

OPACRYL MAT – позволяет добиться окрашивания высокого качества стен и потолков как при отделочных так и при ремонтных работах.

Подготовительные работы:

Поверхность должна быть сухой и чистой, подготовленной в соответствии с действующими нормами. Удалить хлопья старой краски и другие поверхностные загрязнения. Очистить основу с помощью соответствующих механических и/или химических средств для получения чистой и сухой поверхности. Для удаления плесени и грибов можно использовать l'ONIP MOUSSE или FONGIVORE.

В некоторых случаях перед окраской OPACRYL MAT поверхность следует предварительно обработать:

- Рыхлые основы: предварительно загрунтовать **DURFIX ONIP**
- Черные металлы: загрунтовать **ROSTOSAM**
- Цветные металлы: загрунтовать **OLPRIMALO**
- Гипс, гипсовые плиты, штукатурка: загрунтовать **OPACRYL IMPRIM, PRIMONIP HYDRO G, IMPRESSION STAR.**

Рекомендации по применению :

Не наносить на влажные, жирные, подвергающиеся конденсации или зараженные микроорганизмами поверхности.

Старые покрытия должны быть отшлифованы.

- Температура комнатного воздуха : > 8°C
- Влажность поверхности, готовой к окраске: < 5%
- Относительная влажность воздуха : < 65%

OPACRYL MAT наносится в 2 слоя на загрунтованные или нет поверхности при помощи:

- кисть для акриловых красок (тип Silkor Aqua)
- валик с коротким ворсом 10 мм, микрофибра тканая (тип Microstar 10 – Rotaplast)
- пневматический распылитель (наконечник 0,021" - 0,026") тип Airlessco: разбавить водой (до 3- 5% от объема)
- для впитывающих поверхностей: разбавить водой (5% от объема)
- Очистка инструментов: вода

Упаковка: Белый (4 л – 15 л) и база PO2 (4 л – 15 л)

Цвета :

- Белый (основной) + de 1800 цветов при колорировании системой ONIP.



Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке): 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур.

Безопасность (директива 2008/58/CE – 30-ая версия) :

Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте <http://www.onip.com>.

Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к применению (Директива 2004/42/CE) : 30 г/л.



Обновление : Август 2009

Примечание: Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в данном документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимися в силе. В связи с постоянным совершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email administratif@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001/2000