

Норма AFNOR : NF T 36.005 Семейство I – Класс 7b2\2b

PURvelours d'ONIP – краска бархатистая гладкая обладающая высокой прочностью лакокрасочного покрытия и низкой чувствительностью к растворителям; алкидуретан как вяжущий материал обеспечивает пленке исключительную прочность.

Основные рабочие характеристики :

- Легкость нанесения
- Бархатистый эффект под прямым углом и при оковом свете
- Исключительная прочность
- Высокая стойкость к царапинам
- Моющаяся
- Очень низкая чувствительность к воде



- Сертифицирована Ecolabel Européen (лицензия n° 05/19)
- Гладкая
- Высокая степень укрывистости
- Отличная отделка граней, выступов
- Слабовыраженный запах
- Долго не загустевает в открытой банке

Технические характеристики

Состав :

- Вяжущий материал : алкидуретан и акриловая эмульсия
 - Твердые составляющие : титановая окись и минеральные добавки
- Объемная масса при 20°C : 1,32 г/см³ +/- 0,05
Вес сухого остатка : 57,5% +/- 2%
Объем сухого остатка : 43,5% +/- 2%

Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) :

- На отлип : 2 часа
 - Возможность нанесения следующего слоя : 12 часов
- Поверхностный теоретический расход : 12 м²/л
Внешний вид (в банке) : маслянистая
Вид лакокрасочного покрытия : бархатистая гладкая
Степень блеска: 8-12% при 60°

Назначение :

PURvelours d'ONIP – используется для окраски всех традиционных поверхностей жилых помещений как в ремонтных так и в отделочных работах для получения результата высокого качества.

Подготовительные работы:

Поверхность должна быть сухой и чистой, подготовленной в соответствии с действующими нормами. Удалить хлопья старой краски и другие поверхностные загрязнения. Очистить основу с помощью соответствующих механических и/или химических средств для получения чистой и сухой поверхности.

В некоторых случаях перед окраской **PURvelours d'ONIP** поверхность следует предварительно обработать:

- если поверхность пористая или покрытая старым слоем краски : обработать **ONIPRIM**
- если поверхность рыхлая, сыпучая: загрунтовать **ONIPRIM** или **DURFIX'ONIP**
- черные металлы: обработать **ROSTOSAM**
- цветные металлы: обработать **OLPRIMALO**.
- новые поверхности такие как гипс, гипсовые плиты, гипсокартон : **PRIMONIP HYDRO G** или **IMPRESSION STAR**
- дерево: можно сразу окрашивать **PURsoie d'Onip** или предварительно обработать **PRIMONIP HYDRO G**.

Рекомендации по применению :

Не наносить на влажные, жирные, подвергающиеся конденсации или зараженные микроорганизмами поверхности. Старые покрытия должны быть счищены.

- Температура комнатного воздуха : > 8°C
- Влажность поверхности, готовой к окраске: < 5%
- Относительная влажность воздуха : < 65%

PURvelours d'ONIP наносится в 1 или 2 слоя при помощи:

- кисть для акриловых красок (тип Silkog Aqua)
- валик с коротким ворсом 4 мм (тип Silkalo 941)
- валик с коротким ворсом 10 мм, микрофибра тканая (тип Microstar 10 – Rotaplast)
- пневматический распылитель (наконечник 0,009" - 0,015") тип Airlessco без разбавления водой.
- Очистка инструментов: вода

Упаковка: Белая (1 л - 4 л - 15 л) – Базы PO2, PO3 и POY (1л - 4л)

Цвета :

Белый (основной) + de 2000 цветов при колорировании системой ONIP (на основе баз PO2, PO3 и POY).



Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке): 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур.

Безопасность (директива 2008/58/CE – 30-ая версия) :

Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте <http://www.onip.com>.
Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к применению (Директива 2004/42/CE) : 15 г/л.



Обновление: Август 2009

Примечание: Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в данном документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимися в силе. В связи с постоянным совершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email administratif@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Itou - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001/2000