

Краска акриловая матовая для фасадов

Норма AFNOR :

NF T 36.005 Семейство I – Класс 7b2
XP P 84403 D2
EN 1062-1 G3-E2-V2-W3-A0-C0

ROKOFAN – краска высокого качества акриловая матовая для фасадов

Основные рабочие характеристики :

- Отличная устойчивость к щелочным основам
- Возможность непосредственного окрашивания поверхностей из штукатурки и свежего цемента
- Хорошая степень адгезии
- Легкость нанесения



- Сертифицирована Ecolabel Européen (лицензия в процессе)
- Высокая степень укрывистости
- Усиленная противогрибковая защита
- Экономная
- Аспект матовый «круглыми разводами»
- Хорошая паропроницаемость

Технические характеристики

Состав :

- Вяжущий материал : стиролакриловый сополимер
 - Твердые составляющие : титановая окись и минеральные добавки
- Объемная масса при 20°C : 1,46 г/см³ +/- 0,05
Вес сухого остатка : 63% +/- 2%
Объем сухого остатка : 46% +/- 2%

Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) :

- Возможность нанесения следующего слоя : 24 часа
- Поверхностный теоретический расход : 9м²/л
Внешний вид (в банке) : густая
Вид лакокрасочного покрытия : матовый
Степень блеска: <2,5% при 85°

Назначение :

ROKOFAN – декоративная краска, которая наносится непосредственно на штукатурку и поверхности из свежего цемента.

Подготовительные работы:

Поверхность должна быть сухой и чистой, подготовленной в соответствии с действующими нормами. Удалить хлопья старой краски и другие поверхностные загрязнения. Очистить основу с помощью соответствующих механических и/или химических средств для получения чистой и сухой поверхности.

В некоторых случаях перед окраской **SILOMAT** окрашиваемую поверхность следует предварительно обработать:

- Рыхлые основы: предварительно загрунтовать **DURFIX'ONIP**
- Основы впитывающие или твердые : загрунтовать **ONIPRIM**

Рекомендации по применению :

Не наносить на влажные, жирные, подвергающиеся конденсации, мерзлые или зараженные микроорганизмами поверхности.

- Температура воздуха : минимум +5°C
- Температура поверхности, готовой к окраске: минимум +5°C/максимум +35°C
- Влажность поверхности, готовой к окраске: < 5%
- Относительная влажность воздуха : < 80%

ROKOFAN наносится в 2 слоя на загрунтованные или нет поверхности при помощи:

- кисть для акриловых красок (тип Silkor Aqua)
- валик с длинным ворсом 20 мм , текстурный полиамид(тип Rotanyl 20 – Rotaplast), для первого слоя краску разбавить водой (5-10% от объема)
- пневматический распылитель (наконечник 0,015'' - 0,018'') тип Airlessco: разбавить водой (5% от объема)
- Очистка инструментов: вода

Упаковка: Белый цвет (1л - 4 л - 15 л) и базы PO2 и PO3 (4 л - 15 л) – Пигмент - 4л

Цвета :

- Белый и цвет камня + de 1800 цветов при колорировании системой ONIP (на основе белого цвета и баз PO2 и PO3).



Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке): 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур.

Безопасность (директива 2008/58/CE – 30-ая версия) :

Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте <http://www.onip.com>.

Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к применению (Директива 2004/42/CE) : 35 г/л.



Обновление: Август 2009

Примечание: Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в данном документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимися в силе. В связи с постоянным совершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email administratif@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001/2000