

2 en 1 G VELOURS



Fiche technique n°207 - version mars 2025

Peinture veloutée 2 en 1 en phase aqueuse

INT



DESTINATION

Peinture veloutée 2 en 1 (impression et finition) pour la protection et la décoration des murs et plafonds.
Redoublable dans la journée
Application "frais dans frais" dès 1 h

PROPRIETES

- 2 en 1 : impression et finition
- Application "frais dans frais"
- Peu d'effet de reprise
- Sans tension
- Grande blancheur
- Bon pouvoir opacifiant
- Velours léger
- Retouchable

CARACTERISTIQUES

Rendement superficiel théorique :	10 à 12 m ² /L
Séchage (20°C et 65% humidité relative) :	Sec au toucher : 30 mn Délai de recouvrement : 1 h (frais dans frais) ou 4 à 5h
Brillant spéculaire :	4-6% sous 60° 3-5% sous 85°
Liant :	résine vinylique et alkyde en émulsion
Classification AFNOR (NF T 36-005) :	NF T 36.005 Famille I - Classe 7a2/4a
Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) :	Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/a) : 30g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/l COV
Etiquetage en émissions C.O.V. (Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011)	A+
Aspect du film :	velouté
Aspect en pot :	onctueux
Masse volumique à 20°C :	1,42 g/cm ³ +/- 0,05
Extrait sec en poids :	60 % +/- 2%
Extrait sec volumétrique :	43 % +/- 2%
Résistance à l'abrasion humide (NF EN 13300)	classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm, 200 cycles)
Conditionnement :	Blanc, PO.2, PO.3 et PO.Y (1L, 3L et 10L)
Teintes :	+ de 2000 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc et des bases PO2, PO3 et POY
Conservation :	24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel



2 en 1 G VELOURS

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201), en respectant les règles de l'art.

Température de l'air ambiant : > 8°C (intérieur)

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : < 65% (intérieur)

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Décontamination éventuelle du support avec **ONIP NET**.

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Fonds neufs (plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées)	2 en 1 G VELOURS (1 couche)	2 en 1 G VELOURS (1 à 2 couches)
Fonds poreux (enduits de préparation ou bandes d'enduit)		
Supports revêtus par des anciennes peintures		

Matériel d'application :

- à la brosse acrylique
- au rouleau poils moyens 13 mm Polyester tissé (type Aquastar 13 - Rotaplast)



Nettoyage des outils : EAU

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001 version 2015

