

ECOTHERM PRIMAIRE





Fiche technique n°202 - version août 2024

Impression opacifiante





DESTINATION

Impression opacifiante de la gamme **ECOTHERM** utilisée en intérieur sur plâtre, plaques de plâtre, supports alcalins, anciennes peintures adhérentes.

ECOTHERM PRIMAIRE contribue à la bonne application et à l'efficacité de régulation thermique d'ECOTHERM

PROPRIETES

• Très bonne opacité

• Faible odeur

• Insensibilité aux fonds alcalins

• Excellente adhérence

• Bonne dureté

• Facilité d'application

CARACTERISTIQUES

Rendement superficiel théorique : 10 m²/L

Séchage (20°C et 65% humidité relative) :Sec au toucher :1 heureDélai de recouvrement :8 heures

Délai de recouvrement : < 4% sous 85°

Brillant spéculaire : < 4% sous 85

Liant : résine acrylique modifiée

Classification AFNOR (NFT 36-005): NFT 36.005 Famille I - Classe 7b2

Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE): Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/g): 30g/l (2010)

Α+

Ce produit contient au maximum 10 g/l COV

Etiquetage en émissions C.O.V. (Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011)

Aspect du film : mat

Aspect en pot : onctueux

Masse volumique à 20°C: $1,52 \text{ g/cm}^3 \pm 0,05$

Extrait sec en poids : $64 \% \pm 2\%$ Extrait sec volumétrique : $45 \% \pm 2\%$

Certification NF Environnement: Licence n°27/71

Conditionnement: Blanc (1L, 3L et 12L)

Teintes: + de 1200 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à

partir du blanc

Conservation: 24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri

de la chaleur et du gel

ECOTHERM PRIMAIRE

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201), en respectant les règles de l'art.

Température de l'air ambiant : > 8°C (intérieur) Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : < 65% (intérieur)

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Décontamination éventuelle du support avec **ONIP NET**.

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Fonds neufs (plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées)	ECOTHERM PRIMAIRE (1 couche)	ECOTHERM (2 couches)
Supports revêtus par des anciennes peintures		
Supports alcalins à base de liant hydraulique		

Matériel d'application :

- à la brosse acrylique
- au rouleau poils moyens 13 mm Polyester tissé (type Aquastar 13 Rotaplast)
- au rouleau poils moyens 12 mm Polyester microfibres (type Microtex 12 Rotaplast)

Nettoyage des outils : EAU

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site https://www.onip.com

Nota: La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif: 125-127, avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél: 01 46 72 30 95 - Télécopie: 01 46 72 36 65 – Email: contact@onip.com Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE Tél: 02 32 50 90 16 - Télécopie: 02 32 50 90 20 - Email: labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001 version 2015

