



ONIP TENNIS

Fiche technique n°130 - version avril 2024



Peinture mate pour sols sportifs



DESTINATION

Peinture mate acrylique utilisable en protection et décoration des sols sportifs en intérieur et en extérieur (tennis).

PROPRIETES

- Grande souplesse
- Excellente résistante à l'usure
- Antidérapant
- Applicable sur les bétons et ciments
- Bonne opacité
- Stabilité des teintes aux UV

CARACTERISTIQUES

Rendement superficiel théorique :	8 m ² /L
Séchage (20°C et 65% humidité relative) :	Sec au toucher : 2 heures Délai de recouvrement : 8 heures
Liant :	copolymère styrène acrylique
Classification AFNOR (NF T 36-005) :	NF T 36.005 Famille I - Classe 7b2
Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) :	Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/i) : 140g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/l COV
Etiquetage en émissions C.O.V. (Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011)	A+
Aspect du film :	mat
Aspect en pot :	pateux
Masse volumique à 20°C :	1,52 g/cm ³ +/- 0,05
Extrait sec en poids :	64,5 % +/- 2%
Extrait sec volumétrique :	46 % +/- 2%
Conditionnement :	Teintes (15L)
Teintes :	Existe en rouge, vert clair et vert foncé. Autres teintes, nous consulter.
Conservation :	24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel

ONIP TENNIS

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU en vigueur, en respectant les règles de l'art.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8°C (intérieur)

Température du fond à peindre : compris entre 5°C et 35°C (extérieur)

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)

Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), < 65% (intérieur)

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Les ciments et bétons seront préalablement nettoyés au **DETERGENT** et soigneusement rincés à l'eau.

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Béton ou ciment sains et secs (Après 4 semaines de séchage minimum)	ONIP TENNIS (1 couche diluée à l'eau à 20-25% au rouleau ou à 30-35% au pistolet sans air)	ONIP TENNIS (1 couche diluée à l'eau à 15-20% au rouleau ou à 20-25% au pistolet sans air)

Matériel d'application :

- à la brosse acrylique
- au rouleau laine
- au pistolet sans air (buse 0,021") type Airlessco



Nettoyage des outils : EAU

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau -

94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001 version 2015

