



# ACRYL ONIP MAT NOIR

Fiche technique n°192 - version mars 2023



EU Ecolabel : FR/044/005

**Peinture de finition mate à base de  
résines acryliques en phase aqueuse**



## DESTINATION

Peinture de finition d'aspect noir profond pour la protection et la décoration des murs et plafonds. Idéale pour décorer les murs et plafonds à usage personnel ou pour des locaux professionnels comme les restaurants, les bars, les boîtes de nuit ou les magasins.

## PROPRIETES

- Aspect mat
- Pommelé fin
- Bon pouvoir opacifiant
- Temps ouvert long
- Bonne résistance aux traces et au lustrage
- Lessivable
- Facilité d'application
- Ecolabel européen

## CARACTERISTIQUES

<b>Rendement superficiel théorique :</b>	10 m <sup>2</sup> /L
<b>Séchage (20°C et 65% humidité relative) :</b>	Sec au toucher : 2 heures Délai de recouvrement : 12 heures
<b>Brillant spéculaire :</b>	< 3% sous 85°
<b>Liant :</b>	résine acrylique
<b>Classification AFNOR (NF T 36-005) :</b>	NF T 36.005 Famille I - Classe 7b2
<b>Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) :</b>	Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/a) : 30g/l (2010) Ce produit contient au maximum 10 g/l COV
<b>Etiquetage en émissions C.O.V. (Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011)</b>	A+
<b>Aspect du film :</b>	mat
<b>Aspect en pot :</b>	onctueux
<b>Masse volumique à 20°C :</b>	1,18 g/cm <sup>3</sup> +/- 0,05
<b>Extrait sec en poids :</b>	49,5 % +/- 2%
<b>Extrait sec volumétrique :</b>	40,5 % +/- 2%
<b>Résistance à l'abrasion humide (NF EN 13300)</b>	classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm, 200 cycles)
<b>Certification Ecolabel Européen</b>	licence n°005/37
<b>Conditionnement :</b>	10L
<b>Conservation :</b>	24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel

# ACRYL ONIP MAT NOIR

## MISE EN ŒUVRE

### Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201), en respectant les règles de l'art.

Température de l'air ambiant : > 8°C (intérieur)

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : < 65% (intérieur)

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Décontamination éventuelle du support avec **ONIP NET**.

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Fonds neufs (plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées)	<b>HYDRO'STYLE ONIP IMPRIM</b> (1 couche) ou <b>IMPRESSION STAR</b> (1 couche)	<b>ACRYL ONIP MAT NOIR</b> (1 à 2 couches)
Supports revêtus par des anciennes peintures		
Supports alcalins à base de liant hydraulique	<b>HYDRO'STYLE ONIP IMPRIM</b> (1 couche)	
Boiseries intérieures	<b>OLPRIMALO</b> (1 couche) ou <b>IMPRESSION STAR</b> (1 couche)	

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

### Matériel d'application :

- à la brosse acrylique
- au rouleau poils moyens polyester tissé (type Aquastar 13 – Rotaplast)
- au pistolet sans air (buse 0,017") type Airlessco, pur ou avec dilution avec 5% d'eau maxi



**Nettoyage des outils :** EAU

## HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur

Sécurité en cas d'incendie : classement conventionnel de réaction au feu du revêtement M1 sur support M0.

**Nota :** La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

### PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 – Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001 version 2015

