



IMPRESSION STAR

Fiche technique n°12 - version février 2022



**Impression fixatrice économique pour
tous travaux intérieurs**



DESTINATION

Impression fixatrice pour tous travaux d'intérieur applicable sur enduit de plâtre lissé, enduit à l'eau, plaques de plâtre, anciennes peintures mates adhérentes.

PROPRIETES

- Bonne adhérence sur tous fonds intérieurs neufs ou anciens, **non alcalins**
- Améliore le temps ouvert des finitions
- Sec et ponçable en six heures
- Permet une finition à une ou deux couches sans embus
- Economique

CARACTERISTIQUES

Rendement superficiel théorique :	13 m ² /L
Séchage (20°C et 65% humidité relative) :	Sec au toucher : 4 heures Délai de recouvrement : 6 heures
Brillant spéculaire :	5% sous 85°
Liant :	résine alkyde
Classification AFNOR (NF T 36-005) :	NF T 36.005 Famille I - Classe 4a
Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) :	Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/h) : 750g/l (2010) Ce produit contient au maximum 450 g/l COV
Aspect du film :	mat
Aspect en pot :	thixotrope
Masse volumique à 20°C :	1,60 g/cm ³ +/- 0,05
Extrait sec en poids :	79 % +/- 2%
Extrait sec volumétrique :	55 % +/- 2%
Point Eclair :	40°C
Conditionnement :	Blanc (3L et 16L)
Teintes :	+ de 1200 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc
Conservation :	24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur



IMPRESSION STAR

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201), en respectant les règles de l'art.

Température de l'air ambiant : > 8°C (intérieur)

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : < 65% (intérieur)

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Décontamination éventuelle du support avec **ONIP NET**.

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Fonds neufs (plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées)	IMPRESSION STAR (1 couche diluée à 5% de white spirit)	Peinture intérieure phase aqueuse
Supports revêtus par des anciennes peintures		

Matériel d'application :

- à la brosse glycéro
- au rouleau poils moyens 13 mm Polyamide (type Rotagold - Rotaplast) pour aspect pommelé ou au laqueur
- au pistolet pneumatique ou airless (buse 0,015" à 0,017")



Nettoyage des outils : WHITE-SPIRIT

HYGIENE ET SECURITE

Dangereux, respecter les précautions d'emploi

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>.

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau -
94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001 version 2015

