



Le Marchand De Couleurs Peinture spécial Sol



version février 2022

**Peinture de finition à base de résine
glycérophtalique en phase solvant**



DESTINATION

LMDC Peinture spécial sol est une peinture glycéro satinée pour béton poreux destiné à un trafic piétons.

PROPRIETES

- Grande facilité d'application
- Bonne opacité
- Beau rendu
- Faible odeur de solvant

CARACTERISTIQUES

| | |
|---|---|
| Rendement superficiel théorique : | 8 m ² /L |
| Séchage (20°C et 65% humidité relative) : | Sec au toucher : 7 heures Délai de recouvrement : 24 heures |
| Liant : | résine alkyde modifiée |
| Classification AFNOR (NF T 36-005) : | NF T 36.005 Famille I - Classe 4a |
| Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) : | Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/i) : 500g/l (2010) Ce produit contient au maximum 430 g/l COV |
| Aspect du film : | satin |
| Aspect en pot : | onctueux |
| Masse volumique à 20°C : | 1,30 g/cm ³ +/- 0,02 |
| Extrait sec en poids : | 61 % +/- 2% |
| Extrait sec volumétrique : | 47 % +/- 2% |
| Conditionnement : | Blanc et teintes (0,5L et 2,5L) |
| Conservation : | 12 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur. |

Le Marchand De Couleurs Peinture spécial Sol

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201), en respectant les règles de l'art.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8°C (intérieur)

Température du fond à peindre : compris entre 5°C et 35°C (extérieur)

Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), < 65% (intérieur)

Pour le bois, humidité relative < 12% (intérieur) et < 18% (extérieur)

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre.

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

| SUPPORT | IMPRESSION | FINITION |
|---|---------------------------|---|
| Fonds neufs | Sous-couche (1 couche) | LMDC Peinture spécial Sol (2 couches) |
| Supports revêtus par des anciennes peintures | | |

Matériel d'application :

- à la brosse glycéro
- au rouleau poils courts 12 mm Polyamide (type Rotagold – Rotaplast)



Nettoyage des outils : WHITE-SPIRIT

HYGIENE ET SECURITE

Dangereux, respecter les précautions d'emploi

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>.

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau -
94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001 version 2015

