



ONIP NET

Fiche technique n°162 - version février 2022

Produit de traitement des matériaux de construction (façade, toiture)



DESTINATION

Utilisé pour protéger les ouvrages de maçonnerie, les matériaux composites ou les matériaux de construction par la lutte contre les attaques microbiologiques et les algues.

PROPRIETES

- Prêt à l'emploi
- Large spectre d'efficacité sur les micro-organismes
- Bonne pénétration des supports poreux
- Ne provoque pas de réaction colorée
- Recouvrement sans rinçage par les peintures ONIP

CARACTERISTIQUES

Rendement superficiel théorique : variable en fonction de la porosité du support
Séchage (20°C et 65% humidité relative) : Sec au toucher : variable
Délai de recouvrement : variable

Classification AFNOR (NF T 36-005) : non concerné

Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) : Valeur limite en UE de ce produit : non concerné
Ce produit contient au maximum : non concerné

Aspect du film : non concerné

Aspect en pot : liquide

Masse volumique à 20°C : 1,00 g/cm³ +/- 0,05

Conditionnement : 5L et 20L

Teintes : non concerné



Conservation : 24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel

ONIP NET

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction de l'état du support :

Avant mise en peinture		Sans mise en peinture ultérieure
Surfaces peu envahies	Surfaces très envahies	
<ol style="list-style-type: none">1. Mouiller abondamment les fonds avec ONIP NET à la brosse ou au rouleau.2. Laisser sécher en contact au moins 24 heures avant toute mise en peinture.3. S'assurer qu'il ne pleuve pas avant la mise en peinture.	<ol style="list-style-type: none">1. Eliminer tous les micro-organismes par un lavage haute pression soigné.2. Appliquer ONIP NET à la brosse ou au rouleau. En cas de pulvérisation bien se protéger les mains et le visage.3. Laisser agir et quand le support est sec, appliquer la peinture sans rinçage4. S'assurer qu'il ne pleuve pas avant la mise en peinture.	<ol style="list-style-type: none">1. Enlever grossièrement les mousses par brossage ou lavage haute pression.2. Appliquer ONIP NET à la brosse ou au rouleau. En cas de pulvérisation bien se protéger les mains et le visage.3. Laisser agir, les micro-organismes seront éliminés par les intempéries ou par brossage.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8°C (intérieur)

Température du fond à peindre : compris entre 5°C et 35°C (extérieur)

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)

Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), < 65% (intérieur)

Pour le bois, humidité relative < 12% (intérieur) et < 18% (extérieur)

Dans le cadre de supports type ardoise, merci de nous consulter

Dilution :

Appliquer le produit pur ou dilué (1 à 2 litres d'eau pour 1 litre d'**ONIP NET**).

Précautions d'emploi :

Ne pas appliquer par temps de pluie.

Matériel d'application :

- A la brosse acrylique
- Au rouleau
- Au pulvérisateur



Nettoyage des outils : EAU

HYGIENE ET SECURITE

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>.

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau -
94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001/2015

