



# ONIP TENNIS

Fiche technique n°130 - version février 2023



## Peinture mate pour sols sportifs



### DESTINATION

Peinture mate acrylique utilisable en protection et décoration des sols sportifs en intérieur et en extérieur (tennis).

### PROPRIETES

- Bonne tenue aux alcalins
- Bon pouvoir opacifiant
- Facilité d'application
- Applicable sur les bétons et ciments denses et poreux
- Stable à la lumière
- Antidérapant

### CARACTERISTIQUES

<b>Rendement superficiel théorique :</b>	8 m <sup>2</sup> /L
<b>Séchage (20°C et 65% humidité relative) :</b>	Sec au toucher : 2 heures Délai de recouvrement : 8 heures
<b>Liant :</b>	copolymère styrène acrylique
<b>Classification AFNOR (NF T 36-005) :</b>	NF T 36.005 Famille I - Classe 7b2
<b>Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) :</b>	Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/i) : 140g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/l COV
<b>Etiquetage en émissions C.O.V. (Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011)</b>	A+
<b>Aspect du film :</b>	mat
<b>Aspect en pot :</b>	pateux
<b>Masse volumique à 20°C :</b>	1,42 g/cm <sup>3</sup> +/- 0,05
<b>Extrait sec en poids :</b>	54,5 % +/- 2%
<b>Extrait sec volumétrique :</b>	36,5 % +/- 2%
<b>Conditionnement :</b>	Blanc (3L) Rouge et Vert (16L)
<b>Teintes :</b>	Existe en blanc, rouge et vert. Autres teintes, nous consulter.
<b>Conservation :</b>	24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel

# ONIP TENNIS

## MISE EN ŒUVRE

### Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU en vigueur, en respectant les règles de l'art.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8°C (intérieur)

Température du fond à peindre : compris entre 5°C et 35°C (extérieur)

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)

Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), < 65% (intérieur)

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Les ciments et bétons seront préalablement nettoyés au **DETERGENT ONIP INDUSTRIE** et soigneusement rincés à l'eau.

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
<b>Béton ou ciment sains et secs</b> (Après 4 semaines de séchage minimum)	<b>ONIP TENNIS</b> (1 couche diluée à l'eau à 20-25% au rouleau ou à 30-35% au pistolet sans air)	<b>ONIP TENNIS</b> (1 couche diluée à l'eau à 15-20% au rouleau ou à 20-25% au pistolet sans air)

### Matériel d'application :

- à la brosse acrylique
- au rouleau laine
- au pistolet sans air (buse 0,021") type Airlessco



**Nettoyage des outils :** EAU

## HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur

**Nota :** La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

### PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau -  
94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001 version 2015

