

Штукатурка декоративная матовая глиняная

Норма AFNOR : NF T 36.005 Семейство III – Класс 2

ARGIL' ONIP – штукатурка декоративная для внутренней отделки на основе натуральных компонентов: глины и песка. Множество вариантов техники отделки позволяет добиться различных декоративных эффектов. Возможно внесение разнообразных добавок для получения специфической текстуры штукатурки (добавление перламутра, слюды, соломы...).

Основные рабочие характеристики :

- Легкость нанесения
- Без запаха
- Долго не застывает в открытой ёмкости



- Сертифицирована NF Environnement (лицензия в процессе)
- Различные текстурные эффекты

Технические характеристики

Состав :

- Глина, мелкий песок и минеральные пигменты: 99,5%
- Добавки: 0,5%

Объемная масса при 20°C : 1,30 г/см³ +/- 0,05

Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) :

- На отлив : 2 часа
- Возможность нанесения следующего слоя : 12 часов

Поверхностный теоретический расход : 1,2 – 1,6 кг/м²

Внешний вид (в банке) : сухая смесь

Вид сухого покрытия : матовый

Назначение :

ARGIL' ONIP предназначена для отделки всех традиционных поверхностей жилых помещений, наносится в 1 или 2 слоя в сочетании с грунтовкой **SOUS-COUCHE ARGIL' ONIP** (грунтовка зернистая для получения хорошей адгезии).

Подготовительные работы:

Поверхность должна быть сухой и чистой, немучнистой и подготовленной в соответствии с действующими нормами. Очистить основу с помощью соответствующих механических и/или химических средств для получения чистой и сухой поверхности.

ARGIL' ONIP можно наносить непосредственно на ровные, неокрашенные поверхности из известковой штукатурки, предварительно увлажненные маховой кистью. Не наносить на опотевающие или подвергающиеся конденсации поверхности.

Рекомендации по применению :

Не наносить на влажные, жирные, мерзлые или зараженные микроорганизмами поверхности.

- Температура комнатного воздуха : минимум 10°C – максимум 30°C
- Влажность поверхности, готовой к окраске: < 5%
- Относительная влажность воздуха : < 65%

Способ применения:

Добавить 3 литра воды на 11 кг сухой штукатурки **ARGIL' ONIP**. Тщательно перемешать с помощью мешалки, оставить расстояться в течении минимум 30 минут перед началом работ. Если необходимо, можно добавить дополнительное количество воды для достижения желаемой степени эластичности. Рекомендуется обязательно сделать образец штукатурки, разбивав небольшое количество сухого продукта водой в пропорции 3:1. **ARGIL' ONIP** наносится при помощи строительной терки из нержавеющей стали в 1 или 2 слоя толщиной 1 мм, но можно и увеличить толщину слоя, что повысит качество отделки. Можно варьировать декоративные эффекты, добавив солому (100 – 500 г на 11 кг сухой смеси). В этом случае, необходимо перемешать сухую штукатурку и солому перед добавлением воды. После высыхания, протереть мокрым спонжем для акцентирования присутствия соломинок. Нанесение штукатурки при помощи строительной терки позволяет добиться регулярной толщины слоя, готовой к созданию различных эффектов:

- для ровного эффекта: в процессе сушки, когда штукатурка уже не деформируется при контакте с губкой (примерно через 1 час после нанесения) регулярными движениями затереть поверхность при помощи губки.
- для гладкого эффекта: через 2 часа после нанесения затереть поверхность при помощи строительной терки для выравнивания неровностей и следов (получение ровной мелкозернистой поверхности).
- для «мытого» эффекта: в конце сушки, протереть поверхность влажной губкой (ополаскивать и выжимать регулярно). С помощью круговых движений, как при мытье стены, верхний слой глины уйдет, оставляя видимыми песчинки или соломинки (если добавляли).

В конце сушки, независимо от декоративного аспекта, необходимо протереть поверхность сухой губкой или мягкой щеткой чтобы удалить сухие незафиксированные частицы.

- Очистка инструментов: вода

Упаковка: 11 л

Цвета : Белый + 13 оттенков по цветовой карте **ARGIL' ONIP**.

Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке): 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур. После использования, оставшуюся штукатурку хранить в открытой ёмкости чтобы дать воде испариться. Сухая или пластичная смесь может быть использована при новом добавлении воды.

Безопасность (директива 2008/58/CE – 30-ая версия) :

Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте <http://www.onip.com>.

Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к применению (Директива 2004/42/CE) : 1 г/л

Обновление : 08/2009

Примечание: Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в данном документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимися в силе. В связи с постоянным совершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email administratif@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001/2000