

Норма AFNOR : NF T 36.005 Семейство I - Класс 7b2

FLEX'ONIP IMPRESSION – используется для подготовки поверхностей к дальнейшему окрашиванию красками **FLEX'ONIP FINITION** или **SOUPLONIP VELOURS**, что обеспечивает наилучший результат. Данная грунтовка совместима с пористыми маловпитывающими основами для окрашивания красками на водной основе.

Основные рабочие характеристики :

- Легкость нанесения
- Нечувствительность к щелочным основам
- Усиленная противогрибковая защита



- Высокая степень адгезии
- Высокая степень укрывистости
- Микропористая

Технические характеристики

<p>Состав :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вяжущий материал : дисперсия акриловая модифицированная • Твердые составляющие : титановая окись и минеральные добавки <p>Объемная масса при 20°C : 1,43 г/см³ +/- 0,05 Вес сухого остатка : 63% +/- 2% Объем сухого остатка : 47% +/- 2%</p>	<p>Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • На отлип : 4 часа • Возможность нанесения следующего слоя : 24 часа <p>Поверхностный теоретический расход : 7 м²/л Внешний вид (в банке) : маслянистая Вид лакокрасочного покрытия : бархатисто-матовый</p>
--	---

Назначение:

FLEX'ONIP IMPRESSION – грунтовка систем **FLEX'ONIP FINITION** и **SOUPLONIP VELOURS**. Также используется для подготовки к окрашиванию плотных пластмассовых покрытий (таких как **GRESONIP, INSTADUR, INSTAGRES**).

FLEX'ONIP IMPRESSION обеспечивает исключительную степень адгезии для последующего нанесения любой краски на водной основе, на все твердые, чистые и маловпитывающие основы (штукатурка цементная, бетон, старые краски с хорошей степенью адгезии).

Подготовительные работы:

Поверхность должна быть сухой и чистой, подготовленной в соответствии с действующими нормами. Удалить хлопья старой краски и другие поверхностные загрязнения. Очистить основу с помощью соответствующих механических и/или химических средств для получения чистой и сухой поверхности. Для удаления плесени и грибков можно использовать **'ONIP MOUSSE** или **FONGIVORE**.

Рекомендации по применению:

Не наносить на влажные, жирные, подвергающиеся конденсации, мерзлые или зараженные микроорганизмами поверхности.

	Внешние работы	Внутренние работы
Температура комнатного воздуха	минимум + 5°C	> 8°C
Температура поверхности, готовой к окраске	минимум +5°C \ максимум +35°C	
Влажность поверхности, готовой к окраске	< 5%	< 5%
Относительная влажность воздуха	< 80%	< 65%

FLEX'ONIP IMPRESSION наносится при помощи кисти для акриловых красок к (тип Silkog Aqua), валиком с ворсом 20mm, структурный полиамид (тип Rotanyl 20 – Rotaplast).

- Для новых основ или поверхностей со слоем старой краской (с хорошей степенью адгезии): можно разбавить водой (2-3% от объема)
- Для плотных пластмассовых покрытий : разбавить водой (5-10% от объема)
- Очистка инструментов : вода

Упаковка : 4 л - 15 л

Цвета :

- Белый (основной) + de 1200 цветов при колорировании системой ONIP.



Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке): 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур.

Безопасность (директива 2008/58/CE – 30-ая версия) :

Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте <http://www.onip.com>. Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к применению (Директива 2004/42/CE) : 5 г/л



Обновление : 02/2010

Примечание: Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в данном документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимися в силе. В связи с постоянным совершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex
 Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email administratif@onip.com
 Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE
 Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email labo@onip.com
 S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038
Sites de production certifiés ISO 9001/2000