

Лак вододисперсионный, позволяющий добиться различной степени прозрачности

Норма AFNOR :

NF T 36.005 Семейство I – Класс 7b2

HYDRAZUR DECO – лак желеобразный вододисперсионный используемый для отделки дерева во внутренних работах. Возможно получить различные оттенки с помощью системы COLOR'ONIP независимо от желаемой степени прозрачности (прозрачный, полупрозрачный, непрозрачный или беловатый).

Основные рабочие характеристики :

- Желеобразный, не оставляет потеков
- Микропористый
- Хорошая степень пропитывания
- Облагораживание дерева



- Сертифицирована Ecolabel Européen (лицензия n° 05/07)
- Легкость нанесения
- Высокая прочность
- Без запаха
- Возможны различные степени прозрачности

Технические характеристики

Состав :

- Вяжущий материал : акриловая дисперсия
- Объемная масса при 20°C : 1,02 г/см³ +/- 0,05
Вес сухого остатка : 32% +/- 2%
Объем сухого остатка : 31% +/- 2%

Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) :

- На отлип : 4 часа
 - Возможность нанесения следующего слоя : 12 часов
- Поверхностный теоретический расход : 10 - 15 м²/л
Вид лакокрасочного покрытия : атласный
Степень блеска : 40-45% при 60°

Назначение :

HYDRAZUR DECO – используется во внутренних работах для обработки дерева и производных дерева, использование, сущность, качество, состояние, уход и подготовительные работы которых соответствуют действующим нормам.

Совет: убедиться, что поверхность можно обрабатывать вододисперсионными лаками.

Подготовительные работы:

Поверхность должна быть сухой и чистой, подготовленной в соответствии с действующими нормами. Удалить хлопья старой краски и другие поверхностные загрязнения. Очистить основу с помощью соответствующих механических и/или химических средств для получения чистой и сухой поверхности.

- экзотические породы дерева необходимо предварительно обезжирить
- поверхности, зараженные грибами или плесенью, обработать **XULONIP TRAITEMENT**
- поверхности из свежего дерева отшлифовать

Рекомендации по применению :

Не наносить на влажные, жирные, подвергающиеся конденсации или мерзлые поверхности.

- Температура комнатного воздуха : > 8°C
- Влажность поверхности, готовой к окраске : < 5%
- Относительная влажность воздуха : < 65%

HYDRAZUR DECO наносится при помощи плоской кисти для акриловых красок (тип Silkor Aqua), валиком для лака (тип Lackstar – Rotaplast) или пневматическим распылителем (наконечник 0,009" - 0,015") тип Airlessco (**не разбавлять водой**).

Для получения **прозрачного** лакокрасочного покрытия **HYDRAZUR DECO** наносится в 2-3 слоя (в зависимости от оттенка дерева) без разбавления водой (для прозрачных оттенков).

Для получения **полупрозрачного или непрозрачного** лакокрасочного покрытия **HYDRAZUR DECO** наносится в 2-3 слоя (в зависимости от желаемой степени прозрачности) без разбавления водой (для непрозрачных оттенков).

Для получения беловатого лакокрасочного покрытия **HYDRAZUR DECO** наносится в 2 слоя (в зависимости от желаемой степени прозрачности) без разбавления водой. Далее, после высыхания первого слоя, нанести 1-2 слоя **HYDRAZUR DECO** белого цвета (артикул NO200) с помощью кисти или ткани в зависимости от желаемого эффекта. Беловатый эффект возможно получить только в том случае, когда дерево рельефное (присутствие своеобразных «вен»). В обратном случае, полученный эффект будет не ярко выраженным. Для усиления эффекта перед лакировкой дверево следует поскрести щеткой с латунной щетиной.

- Очистка инструментов: вода

Упаковка: 1 л - 4 л

Цвета :

- Бесцветный, белый (артикул NO200), черный (référence NO225).
- 24 прозрачных оттенка (артикулы NT100 - NT123): колорирование системой COLOR'ONIP
- 24 непрозрачных оттенка (артикулы NO201 - NO224): колорирование системой COLOR'ONIP
- 24 беловатых оттенка (артикулы NO201 -NO224, + NO200): колорирование COLOR'ONIP.



Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке): 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур.

Безопасность (директива 2008/58/CE –30-ая версия) :

Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте <http://www.onip.com>.

Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к применению (Директива 2004/42/CE) : 40 г/л.



Обновление : Август 2009

Примечание: Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в данном документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимися в силе. В связи с постоянным усовершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email administratif@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001/2000