

Норма AFNOR : NF T 36.005 Семейство I - Класс 7b2

L'EAUNIP BRILLANT – краска акриловая микропористая для окрашивания дерева при внутренних и внешних работах, обладающая багродным блеском.

Основные рабочие характеристики :

- Легкость нанесения
- Слабовыраженный запах
- Глубокая белизна и высокая степень укрывистости
- Микропористая
- Быстрое высыхание



- Сертифицирована NF Environnement (лицензия n° 27/18)
- Совместимость со старыми глифталевыми покрытиями
- Нечувствительность к щелочным основам!
- Гладкий аспект

Технические характеристики

<p>Состав :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вяжущий материал : эмульсия акриловая модифицированная • Твердые составляющие : титановая окись и минеральные добавки <p>Объемная масса при 20°C : 1,23 г/см³ +/- 0,05 Вес сухого остатка : 56 +/- 2% Объем сухого остатка : 44% +/- 2%</p>	<p>Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • На отлип : 4 часа • Возможность нанесения следующего слоя : 12 часов <p>Поверхностный теоретический расход : 12 м²/л Внешний вид (в банке) : густая Вид лакокрасочного покрытия : глянцевый гладкий Степень блеска: >60% при 20°</p>
--	--

Назначение:

L'EAUNIP BRILLANT – разработана для окрашивания дерева как во внутренних так и во внешних работах, предварительно загрунтованного с помощью **L'EAUNIP MAT** (можно разбавить водой: 3% от объема)

Подготовительные работы:

Поверхность должна быть сухой и чистой, подготовленной в соответствии с действующими нормами. Удалить хлопья старой краски и другие поверхностные загрязнения. Очистить основу с помощью соответствующих механических и/или химических средств для получения чистой и сухой поверхности. Для удаления плесени и грибков можно использовать **L'ONIP MOUSSE** или **FONGIVORE**.

Рекомендации по применению:

Не наносить на влажные, жирные, подвергающиеся конденсации, мерзлые или зараженные микроорганизмами поверхности.

	Внешние работы	Внутренние работы
Температура комнатного воздуха	минимум + 5°C	> 8°C
Температура поверхности, готовой к окраске	минимум +5°C \ максимум +35°C	
Влажность поверхности, готовой к окраске	< 5%	< 5%
Относительная влажность воздуха	< 80%	< 65%

L'EAUNIP BRILLANT наносится в 2 слоя при помощи:

- кисть для акриловых красок тип Silkor Aqua(гладкий аспект): наносить «щедро»
- валик с коротким ворсом 5 мм (тип Microstar 10 – Rotaplast), не использовать поролоновый валик
- Очистка инструментов: вода

Упаковка : 4 л - 15 л

Цвета :

- Белый (основной) + de 1200 цветов при колорировании системой ONIP



Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке): 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур.

Безопасность (директива 2008/58/CE – 30-ая версия) :

Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте <http://www.onip.com>.

Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к применению(Директива 2004/42/CE):100г/л

Обновление : Август 2009

Примечание: Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в данном документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимся в силе. В связи с постоянным усовершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex
 Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email administratif@onip.com
 Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE
 Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email labo@onip.com
 S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038
Sites de production certifiés ISO 9001/2000