

Грунтовка - основа непрозрачная для жестких поверхностей

Норма AFNOR : NF T 36.005 Семейство I - Класс 7b2

OLPRIMALO – грунтовка непрозрачная позволяющая добиться высокой степени адгезии для последующей окраски таких поверхностей как стекломасса, керамические изделия, этернит, цветные металлы, жесткий поливинилхлорид, дерево.

Основные рабочие характеристики :



- Сертифицирована Ecolabel Européen (лицензия n° 05/20)
- Слабовыраженный запах
- Устойчивость к щелочным основам
- Микропористая

- Исключительная адгезия
- Легкость нанесения
- Непрозрачная
- Изолирует выделение танина (для дерева)

Технические характеристики

<p>Состав :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вяжущий материал : дисперсия акриловая модифицированная • Твердые составляющие : титановая окись и минеральные добавки <p>Объемная масса при 20°C : 1,32 г/см³ +/- 0,05 Вес сухого остатка : 58,5 +/- 2% Объем сухого остатка : 45% +/- 2%</p>	<p>Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • На отлип : 1 час • Возможность нанесения следующего слоя : 12 часов <p>Поверхностный теоретический расход : 10 м²/л Внешний вид (в банке) : маслянистая Вид лакокрасочного покрытия : бархатист о-матовая</p>
---	---

Назначение:

OLPRIMALO – первичная основа для получения высокой степени адгезии для последующего окрашивания различных поверхностей :

Жесткий поливинилхлорид	Легкая шлифовка
Цветные металлы: цинк, алюминий, галлий, медь	Обезжиривание
Дерево	Изолирует выделение танина
Щелочные поверхности: цементная штукатурка, цемент волокнистый	Неомыливается
Твердые, жесткие поверхности: стекломасса, керамика, этернит	

Подготовительные работы:

Поверхность должна быть сухой и чистой, подготовленной в соответствии с действующими нормами. Удалить хлопья старой краски и другие поверхностные загрязнения. Очистить основу с помощью соответствующих механических и/или химических средств для получения чистой и сухой поверхности. Для удаления плесени и грибков можно использовать l'**ONIP MOUSSE** или **FONGIVORE**.

Рекомендации по применению:

Не наносить на влажные, жирные, подвергающиеся конденсации, мерзлые или зараженные микроорганизмами поверхности.

	Внешние работы	Внутренние работы
Температура комнатного воздуха	минимум + 5°C	> 8°C
Температура поверхности, готовой к окраске	минимум +5°C \ максимум +35°C	
Влажность поверхности, готовой к окраске	< 5%	< 5%
Относительная влажность воздуха	< 80%	< 65%

OLPRIMALO наносится слоя при помощи:

- кисть для акриловых красок (тип Silkog Aqua)
- валик с коротким ворсом 10-13 мм
- пневматический распылитель (наконечник 0,011" - 0,017") тип Airlessco без разбавления водой
- Очистка инструментов: вода

Упаковка : 1 л - 4 л

Цвета : Белый



Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке): 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур.

Безопасность (директива 2008/58/CE – 30-ая версия) :

Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте <http://www.onip.com>.

Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к применению (Директива 2004/42/CE): 15 г/л

Обновление : Август 2009

Примечание: Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в данном документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимися в силе. В связи с постоянным усовершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email administratif@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001/2000