

Норма AFNOR : NF T 36.005 Семейство I – Класс 7b2/4a

ONIPSTAR HG MAT – краска глицерофталевая матовая на водной основе для внутренних работ.
ONIPSTAR HG MAT позволяет добиться окрашивания высокого качества как в отделочных так и в ремонтных работах.

Основные рабочие характеристики :

- Легкость нанесения
- Слабовыраженный запах
- Высокая прочность



- Сертифицирована NF Environnement (лицензия n° 27/06)
- Высокая степень укрывистости
- Устойчивый матовый эффект
- Долго не загустевает в открытой банке

Технические характеристики

Состав :

- Вяжущий материал : смолы акриловая глицерофталевая
 - Твердые составляющие : титановая окись и минеральные добавки
- Объемная масса при 20°C : 1,61 г/см³ +/- 0,05
Вес сухого остатка : 67% +/- 2%
Объем сухого остатка : 47% +/- 2%

Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) :

- На отлип : 2 часа
- Возможность нанесения следующего слоя : 8 часов

Поверхностный теоретический расход : 8-9 м²/л

Внешний вид (в банке) : маслянистая

Вид лакокрасочного покрытия : матовый

«облачками»

Степень блеска: <4% при 85°

Назначение :

ONIPSTAR HG MAT – используется для окрашивания всех традиционных поверхностей жилых помещений для получения результата высокого качества.

Подготовительные работы:

Поверхность должна быть сухой и чистой, подготовленной в соответствии с действующими нормами. Удалить хлопья старой краски и другие поверхностные загрязнения. Очистить основу с помощью соответствующих механических и/или химических средств для получения чистой и сухой поверхности. Для удаления плесени и грибов можно использовать **ONIP MOUSSE** или **FONGIVORE**.

Перед окрашиванием **ONIPSTAR HG MAT** некоторые поверхности следует предварительно загрунтовать:

- Щелочные поверхности: **ONIPRIM**
- Нещелочные поверхности (гипсовая штукатурка, гипсокартон, старая неосыпающаяся краска): **PRIMONIP HYDRO G** и **IMPRESSION STAR**
- Черные металлы: **ROSTOSAM**
- Цветные металлы: **OLPRIMALO**

Рекомендации по применению :

Не наносить на влажные, жирные, подвергающиеся конденсации или зараженные микроорганизмами поверхности.

Старые покрытия должны быть отшлифованы.

- Температура комнатного воздуха : > 8°C
- Влажность поверхности, готовой к окраске: < 5%
- Относительная влажность воздуха : < 65%

ONIPSTAR HG MAT наносится в 1 слой при помощи кисти для акриловых красок к (тип Silkor Aqua) или валиком с коротким ворсом 14mm, микрофибра тканая (тип Microstar 14 – Rotaplast).

- Очистка инструментов: вода

Упаковка: Цвет белый (4л – 15 л)

Цвета :

- Белый (основной) + de 1200 цветов при колорировании системой ONIP.



Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке): 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур.

Безопасность (директива 2008/58/CE – 30-ая версия) :

Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте <http://www.onip.com>.

Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к применению (Директива 2004/42/CE): 30г/л

Обновление : Сентябрь 2009

Примечание: Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в данном документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимся в силе. В связи с постоянным совершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email administratif@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001/2000