

## Краска бархатистая глицерофталевая вододисперсионная

Норма AFNOR : NF T 36.005 Семейство I – Класс 7b2/4a

**ONIPSTAR HG VELOURS** – краска глицерофталевая бархатистая на водной основе для внутренних работ.

**ONIPSTAR HG VELOURS** позволяет добиться окрашивания высокого качества как в отделочных так и в ремонтных работах.

### Основные рабочие характеристики :

- Легкость нанесения
- Слабовыраженный запах
- Высокая прочность



- Сертифицирована NF Environnement (лицензия n° 27/07)
- Высокая степень укрывистости
- Долго не застывает в открытой банке

### Технические характеристики

#### Состав :

- Вяжущий материал : смолы акриловая глицерофталевая
- Твердые составляющие : титановая окись и минеральные добавки

Объемная масса при 20°C : 1,39 г/см<sup>3</sup> +/- 0,05

Вес сухого остатка : 60,5% +/- 2%

Объем сухого остатка : 45% +/- 2%

#### Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) :

- На отлип : 2 часа
- Возможность нанесения следующего слоя : 8 часов

Поверхностный теоретический расход : 8-9 м<sup>2</sup>/л

Внешний вид (в банке) : маслянистая

Вид лакокрасочного покрытия : бархатистая «облачками»

Степень блеска : <7% при 60°

### Назначение :

**ONIPSTAR HG VELOURS** – используется для окрашивания все традиционных поверхностей жилых помещений для получения результата высокого качества.

### Подготовительные работы:

Поверхность должна быть сухой и чистой, подготовленной в соответствии с действующими нормами. Удалить хлопья старой краски и другие поверхностные загрязнения. Очистить основу с помощью соответствующих механических и/или химических средств для получения чистой и сухой поверхности. Для удаления плесени и грибков можно использовать **l'ONIP MOUSSE** или **FONGIVORE**.

Перед окрашиванием **ONIPSTAR HG VELOURS** некоторые поверхности следует предварительно загрунтовать:

- Щелочные поверхности: **ONIPRIM**
- Нещелочные поверхности (гипсовая штукатурка, гипсокартон, старая неосыпающаяся краска): **PRIMONIP HYDRO G** и **IMPRESSION STAR**
- Черные металлы: **ROSTOSAM**
- Цветные металлы: **OLIPRIMALO**

### Рекомендации по применению :

Не наносить на влажные, жирные, зараженные микроорганизмами поверхности.

Старые покрытия должны быть отшлифованы.

- Температура комнатного воздуха : > 8°C
- Влажность поверхности, готовой к окраске : < 5%
- Относительная влажность воздуха : < 65%

**ONIPSTAR HG VELOURS** наносится в 1 слой при помощи кисти для акриловых красок (тип Silkog Aqua) или валиком с коротким ворсом 14mm, микрофибра тканая (тип Microstar 10 – Rotaplast).

Очистка инструментов: вода

**Упаковка:** Цвет белый (4л – 15 л)

### Цвета :

- Белый (основной) + de 1200 цветов при колорировании системой ONIP.



**Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке):** 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур.

### Безопасность (директива 2009/58/CE – 30-ая версия) :

Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте

Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к применению (Директива 2004/42/CE): 30г/л

**Обновление : Сентябрь 2009**

**Примечание:** Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в данном документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимися в силе. В связи с постоянным совершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным.

## PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email [administratif@onip.com](mailto:administratif@onip.com)

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email [labo@onip.com](mailto:labo@onip.com)

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001/2000