

Краска акриловая полуматовая

Норма AFNOR : NF T 36.005 Семейство I – Класс 7b2

OPACRYL SATIN – краска акриловая полуматовая, особо рекомендована для отделки больничных корпусов, лестничных площадок, кухонь и столовых, мастерских, заводов и коммерческих площадей.

Основные рабочие характеристики :

- Легкость нанесения
- Слабовыраженный запах
- Хорошая кроющая способность и непрозрачность



- Сертифицирована NF Environnement (лицензия n° 27/02)
- Быстрое высыхание
- Рекомендована для применения в системе **TOIL'ONIP**

Технические характеристики

Состав :

- Вяжущий материал : стиролакриловая дисперсия
 - Твердые составляющие: титановая окись и минеральные добавки
- Объемная масса при 20°C : 1,40 г/см³ +/- 0,05
Вес сухого остатка : 63% +/- 2%
Объем сухого остатка : 48% +/- 2%

Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) :

- На отлип : 2 часа
 - Возможность нанесения следующего слоя : 24 часа
- Поверхностный теоретический расход : 10 м²/л
Внешний вид (в банке) : густая
Вид лакокрасочного покрытия : полуматовая
Степень блеска : 5-10% при 60°

Назначение :

OPACRYL SATIN – краска акриловая полуматовая для внутренних работ используемая для окраски всех традиционных поверхностей зданий и в особенности для отделки больничных корпусов, лестничных площадок, кухонь и столовых, мастерских, заводов и коммерческих площадей.

OPACRYL SATIN – позволяет добиться окрашивания высокого качества стен и потолков как при отделочных так и при ремонтных работах.

Подготовительные работы:

Поверхность должна быть сухой и чистой, подготовленной в соответствии с действующими нормами. Удалить хлопья старой краски и другие поверхностные загрязнения. Очистить основу с помощью соответствующих механических и/или химических средств для получения чистой и сухой поверхности.

В некоторых случаях перед окраской **OPACRYL SATIN** окрашиваемую поверхность следует предварительно обработать:

- Рыхлые основы: предварительно загрунтовать **DURFIX'ONIP**
- Черные металлы: загрунтовать **ROSTOSAM**
- Цветные металлы: загрунтовать **OLPRIMALO**
- Гипс, гипсовые плиты, штукатурка: загрунтовать **OPACRYL IMPRIM**, **PRIMONIP HYDRO G**, **IMPRESSION STAR**.
- Дерево (чистое и сухое): обработать **MICRONIP SB**.
- Основы твердые, невпитывающие или со старым слоем краски (с хорошей степенью адгезии): **ONIPRIM**

Рекомендации по применению :

Не наносить на влажные, жирные, подвергающиеся конденсации или зараженные микроорганизмами поверхности.

Старые покрытия должны быть счищены.

- Температура комнатного воздуха : > 8°C
- Влажность поверхности, готовой к окраске: < 5%
- Относительная влажность воздуха : < 65%

OPACRYL SATIN наносится в 2 слоя на загрунтованные или нет поверхности при помощи:

- кисть для акриловых красок (тип Silkor Aqua)
- валик с коротким ворсом 10 мм, микрофибра тканая (тип Microstar 10 – Rotaplast), разбавить водой (3-5% от объема) для окрашивания незагрунтованных и маловпитывающих поверхностей
- пневматический распылитель (наконечник 0,018" - 0,021") тип Airlessco: разбавить водой (до 3- 5% от объема)
- для впитывающих поверхностей: разбавить водой (5% от объема)
- Очистка инструментов: вода

Упаковка: Белый цвет (4 л – 15 л) и база PO2 (4 л – 15 л)

Цвета :

- Белый (основной) + de 1800 цветов при колорировании системой ONIP.



Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке): 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур.

Безопасность (директива 2008/58/CE – 30-ая версия) :

Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте <http://www.onip.com>.

Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к применению (Директива 2004/42/CE) : 60 г/л.



Обновление : Август 2009

Примечание: Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в данном документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимися в силе. В связи с постоянным совершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email administratif@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001/2000