

Норма AFNOR : NF T 36.005 Семейство I – Класс 7b2

**Грунтовка ESSUYES d'ONIP** – грунтовка акриловая позволяющая добиться высокой степени адгезии для последующего окрашивания краской для декоративных эффектов **ESSUYES d'ONIP**.

### Основные рабочие характеристики :

- Хорошая адгезия на все гладкие и неабсорбирующие традиционные поверхности
- Непрозрачная
- Легкость нанесения



- Сертифицирована NF Environnement (лицензия n° 27/25)
- Маскирует разноокрашенные площади
- Гарантирует оптимальное окрашивание краской **Essuyés d'Onip**
- Без запаха

### Технические характеристики

#### Состав :

- Вяжущий материал : акриловый сополимер
  - Твердые составляющие : титановая окись и минеральные добавки
- Объемная масса при 20°C : 1,38 г/см<sup>3</sup> +/- 0,05  
Вес сухого остатка : 60% +/- 2%  
Объем сухого остатка : 43,5% +/- 2%

#### Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) :

- На отлип : 2 часа
  - Возможность нанесения следующего слоя : 24 часа
- Поверхностный теоретический расход :  
• 8 - 20 м<sup>2</sup>/л (гладкие поверхности)  
• 9-11 м<sup>2</sup>/л (рельефные поверхности)
- Внешний вид (в банке) : густая  
Вид лакокрасочного покрытия : матовый

### Назначение :

**Грунтовка ESSUYES d'ONIP** служит для придания однородности поверхностям со старым слоем краски разных тонов и гарантирует хорошую адгезию для последующего окрашивания краской для декоративных эффектов **ESSUYES d'ONIP**.

### Подготовительные работы:

Поверхность должна быть сухой и чистой, подготовленной в соответствии с действующими нормами. Удалить хлопья старой краски и другие поверхностные загрязнения. Очистить основу с помощью соответствующих механических и/или химических средств для получения чистой и сухой поверхности.

**Грунтовка ESSUYES d'ONIP** предназначена для подготовки к окрашиванию всех традиционных поверхностей и в особенности гладких и неабсорбирующих основ. Если поверхность абсорбирующая, ее следует загрунтовать с **PRIMONIP HYDRO G** перед нанесением грунтовки **ESSUYES d'ONIP**.

### Рекомендации по применению :

Не наносить на влажные, жирные, мерзлые, подвергающиеся конденсации или зараженные микроорганизмами поверхности. Старые покрытия должны быть отшлифованы.

- Температура комнатного воздуха : минимум 8°C – максимум 35°C
- Влажность поверхности, готовой к окраске: < 5%
- Относительная влажность воздуха : < 65%

**Грунтовка ESSUYES d'ONIP** наносится в 1 слой при помощи:

- Гладкие поверхности: валик для лака
- Рельефные поверхности: валик с коротким ворсом
- Очистка инструментов: вода

**Упаковка:** 2 л

**Цвета :** Белый

**Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке):** 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур.

### Безопасность (директива 2008/58/CE – 30-ая версия) :

Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте <http://www.onip.com>.  
Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к применению (Директива 2004/42/CE): 70г/л

**Обновление : Август 2009**

**Примечание:** Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в данном документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимися в силе. В связи с постоянным совершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным.

## PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex  
Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email [administratif@onip.com](mailto:administratif@onip.com)  
Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE  
Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email [labo@onip.com](mailto:labo@onip.com)  
S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038  
**Sites de production certifiés ISO 9001/2000**