



l'essentiel Velours Soyeux



Peinture laque haut de gamme
de finition velours



Fiche technique n°191 - version novembre 2023

DESTINATION

Peinture de finition pour la protection et la décoration des murs, des plafonds et des boiseries.
Pour travaux neufs et rénovation de finition soignée (type A).

PROPRIETES

- Aspect velouté
- Forte résistance au lustrage
- Toucher doux et soyeux
- Finition tendue

CARACTERISTIQUES

Rendement superficiel théorique :	12 m ² /L
Séchage (à 20°C et 65% humidité relative) :	Sec au toucher : 2 heures Délai de recouvrement : 12 heures
Brillant spéculaire :	< 8% sous 60°
Liant :	émulsion acrylique et alkyde uréthane
Classification AFNOR (NF T 36-005) :	NF T 36.005 Famille I - Classe 7b2/4a
Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) :	Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/a) : 30g/l (2010) Ce produit contient au maximum 15 g/l COV

Etiquetage en émissions C.O.V.
(Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011)



Aspect du film :	velouté
Aspect en pot :	onctueux
Masse volumique à 20°C :	1,31 g/cm ³ +/- 0,05
Extrait sec en poids :	58 % +/- 2%
Extrait sec volumétrique :	45 % +/- 2%
Résistance à l'abrasion humide (NF EN 13300) :	classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm, 200 cycles)

Conditionnement : Blanc (1L et 3L)
Bases PO2, PO3 et POY (1L et 3L)

Teintes :



Les Nuanciers **l'essentiel** avec 256 teintes Déco et + de 2000 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc et des bases PO2, PO3 et POY

Conservation :

24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel



L'essentiel Velours Soyeux

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201), en respectant les règles de l'art.

Température de l'air ambiant : > 8°C (intérieur)

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : < 65% (intérieur)

Pour le bois, humidité relative < 12% (intérieur)

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Murs & Plafonds (plâtre, plaque de plâtre..)	L'essentiel Mat Profond (1 couche diluée jusqu'à 5% d'eau selon la porosité du support) ou Primonip Hydro G (1 couche pure ou diluée jusqu'à 5%)	L'essentiel Velours Soyeux (1 à 2 couches)
Boiseries et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes		

MATERIEL D'APPLICATION

- A la brosse acrylique
- Au rouleau poils courts 10 mm Microfibres tissées (type Microstar 10 – Rotaplast)
- Au rouleau poils moyens 12 mm Mélange Microfibres/Polyester (type Microtex 12 – Rotaplast)

Nettoyage des outils : EAU



HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>.

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau -
94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 – Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Itton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001 version 2015

